

MUFFA CONTROL

Fissativo

CONSOLIDA LE SUPERFICI FRIABILI

UNIFORMA L'ASSORBIMENTO DEL
SUPPORTO

MIGLIORA L'ADESIONE DELLA FINITURA

IDEALE PER AMBIENTI UMIDI O SOGGETTI A
CONDENSA



CARATTERISTICHE

Fissativo isolante consolidante acrilico, in emulsione acquosa, resistente all'azione di muffe e altri microrganismi. Consolida le superfici friabili, sfarinanti e pulverulente. Rende uniforme l'assorbimento del supporto migliorando l'ancoraggio della pittura e aumentando la durata della finitura. **Muffa Control Fissativo** contiene speciali additivi che preservano il primer dalla proliferazione di muffe e microrganismi, garantendo la totale protezione dei supporti trattati. Può essere applicato su vecchie idropitture purché ben ancorate. La sua innovativa formulazione garantisce un'elevata capacità di penetrazione, consolidamento e adesione al supporto.

Non contiene alchilfenoli etossilati (APEO); non contiene solventi; a basso contenuto di Composti Organici Volatili (VOC < 30 g/l). Non tende a ingiallire.

CAMPO DI IMPIEGO

Muffa Control Fissativo è idoneo per tutte le tipologie di muratura; ideale per le pareti di quei locali tipicamente umidi, come cucine, bagni, cantine, sottoscala, garage e, in generale, pareti fredde o ambienti a scarso ricambio d'aria. Nello specifico, è indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, laterizi, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento.

Compatibile con tutti i tipi di idropittura, quali pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci.

Idoneo per applicazioni sia all'interno che all'esterno.

DATI TECNICI

Stato fisico	Liquido
Solvente	Acqua
Colore	Bianco; non trasparente
pH	7,4 ± 1,0
Densità	1,01 ± 0,02 kg/l
Temperatura di applicazione	Da +5 a +30 °C
Asciugatura	Fuori tatto: 30-60 min Sovraverniciatura: 12-24 h
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	< 30 g/l [Valore limite per Primer fissativi (cat. A/h): 30 g/l (2010)]

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE.

I supporti devono essere sani, asciutti, privi di efflorescenze saline, macchie attive di umidità, muffe, polvere e sporco. Se presenti, non rimuovere le muffe, per non favorire la dispersione di spore nell'ambiente e asportare gli eventuali strati di muschio. Trattare la muratura con **Rimuovi Muffa** e **Muffa Control Risanante**, prima dell'applicazione di **Muffa Control Fissativo**.

I supporti di nuova realizzazione devono essere stagionati da almeno 1 mese, puliti e asciutti. Stuccare eventuali imperfezioni della superficie da trattare e carteggiare, quindi pulire il muro con una spugna umida. Su supporti già tinteggiati, rimuovere i residui di pitture preesistenti non ben aderenti al supporto o sfarinanti e parti di intonaco in fase di distacco. Spazzolare accuratamente e pulire il muro con una spugna umida o, se possibile, lavare con idropulitrice a bassa pressione; lasciare asciugare bene il supporto. Ripristinare le zone eventualmente asportate con malta idraulica o premiscelati e lasciare stagionare per almeno 10 giorni.

APPLICAZIONE.

Diluire **Muffa Control Fissativo** aggiungendo da 4 a 10 litri di acqua per litro di prodotto e miscelare con cura. La quantità di acqua da aggiungere dipende dal grado di assorbimento del supporto:

- **Supporti molto assorbenti:** Aggiungere 4 litri di acqua per ogni litro di prodotto.
- **Supporti poco assorbenti:** Aggiungere 10 litri di acqua per ogni litro di prodotto.
- **Supporti con assorbimento intermedio:** Aggiungere una quantità di acqua compresa tra 4 e 10 litri per ogni litro di prodotto, in base al grado di assorbimento.

Applicare con:

- Pennello: setola sintetica
- Rullo: pelo corto
- Airless o spruzzo: consultare per la regolazione e preparazione il fornitore della macchina erogatrice.

Per conferire alle finiture un'elevata resistenza all'attacco delle muffe, suggeriamo di aggiungere **Muffa Control Additivo** all'idropittura, e di effettuare, dopo la tinteggiatura, a parete asciutta, il trattamento con **Muffa Control Risanante**.

PRECAUZIONI.

Non utilizzare quantità di **Muffa Control Fissativo** superiori al necessario.

Applicare a temperature comprese tra +5 e +30 °C. Non applicare con umidità relativa superiore al 75%. Evitare l'applicazione su superfici esposte al sole, o in presenza di forte vento. È importante diluire il prodotto in considerazione della capacità di assorbimento del supporto evitando che, durante l'applicazione, si formi una pellicola lucida che potrebbe compromettere il perfetto ancoraggio delle pitture. Nel caso in cui dovessero formarsi chiazze lucide, si consiglia di rimuoverle carteggiando le zone interessate.

Il trattamento ha un'azione consolidante di superficie, non risolve problemi strutturali.

Chiudere accuratamente il flacone dopo l'uso. Una volta aperto, conservare il flacone di **Muffa Control Fissativo** in posizione verticale, al riparo dai raggi solari diretti e lontano da fonti di calore.

Quando il prodotto è terminato, non riutilizzare il flacone vuoto.

RESA.

25-50 m²/l, per mano, per litro di prodotto, variabile a seconda della diluizione effettuata, della porosità e della capacità di assorbimento del supporto. Eseguire un test preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

PULIZIA ATTREZZI.

Lavare gli attrezzi con abbondante acqua subito dopo l'uso.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE.

Si raccomanda l'utilizzo di indumenti, occhiali e guanti protettivi durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria. Aerare bene i locali durante e dopo il trattamento. Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Dati di Sicurezza disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE**STOCCAGGIO.**

Conservare il flacone, integro e ben chiuso, in posizione verticale, a temperatura compresa tra +5 e +30 °C, in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi solari diretti e lontano da fonti di calore. Preservare dal gelo.

DURATA.

12 mesi, in confezione originale non aperta e correttamente conservato.

FORMATI

Flacone 1 l	Confezione: 12 pz	Codice: 2035 001	EAN 8056736862056
Tanica 5 l	Confezione: 4 pz	Codice: 2035 005	EAN 8056736862063

CAMP s.r.l.

Sede Legale

Via Fieno, 1 - 70010 Adelfia (BA) Italy

Sede Operativa

Zona PIP Via G. Decaro Lotto 18/19/20

70016 Noicattaro (BA) Italy

T + 39 0804782768

M info@campitalia.it

P.IVA 07371580726

CCIAA/REA BA55240

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001

VOCI DI CAPITOLATO**Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi.**

Fornitura e posa di fissativo acrilico isolante consolidante, in emulsione acquosa, di colore bianco, con grande capacità di penetrazione, ancorante, uniformante, resistente all'azione di muffe e altri microrganismi, privo di solventi, esente da alchilfenoli etossilati (APEO) e a basso contenuto di Composti Organici volatili (VOC); idoneo per il trattamento, sia all'interno che all'esterno, di tutte le tipologie di muratura e compatibile con tutti i tipi di idropittura (tipo **Muffa Control Fissativo** della CAMP s.r.l.).

L'applicazione dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto, (da computarsi a parte), nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte. Il supporto dovrà presentarsi sano, asciutto e stagionato, privo di efflorescenze saline, macchie attive di umidità, muffe, polvere, sporco, vecchie pitture incoerenti o sfarinanti e parti di intonaco in fase di distacco.

Il trattamento dovrà essere effettuato applicando il prodotto con rullo, pennello o a spruzzo, per un consumo complessivo di circa 25-50 m²/l, per mano, per litro di prodotto, variabile a seconda della diluizione effettuata, della porosità e della capacità di assorbimento del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico	Liquido
Solvente	Acqua
Colore	Bianco; non trasparente
pH	7,4 ± 1,0
Densità	1,01 ± 0,02 kg/l
Temperatura di applicazione	Da +5 a +30 °C
Asciugatura	Fuori tatto: 30-60 min Sovraverniciatura: 12-24 h
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	< 30 g/l [Valore limite per Primer fissativi (cat. A/h): 30 g/l (2010)]

Rev. 1 del 18/10/2024

AVVERTENZE.

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltreché utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it

CAMP s.r.l.

Sede Legale

Via Fieno, 1 - 70010 Adelfia (BA) Italy

Sede Operativa

Zona PIP Via G. Decaro Lotto 18/19/20

70016 Noicattaro (BA) Italy

T + 39 0804782768

M info@campitalia.it

P.IVA 07371580726

CCIAA/REA BA55240